

<b>FILM ASPLA</b>	
	Economique
Libellé commercial	<b>EcoPlus</b>
Epaisseur	22 mic
Résistance à l'impact (= Dart Test)	> 300 grs
Résistance déchirure - longitudinal:	>160
Nombre couches du film	5
Type de fabrication	(Blown)
Allongement dans la longueur	Max. 70%
Pre orienté	Bi-orienté: oui
Pre étiré	non
Poids net du rouleau	25,50 kgs
Paletisation	20 rlx/palette
Utilisations Recommandées:	Balles rondes et carrées